



Wijzonol ECO Primer S (N)

Multi-inzetbare industriële
grond- en voorlak

- goede droging
- zeer goede vulling en dekking
- toepasbaar conform BRL O801 en O817
- KOMO certificaatsnrs. 32983 en 33200
- waterverdunbaar
- goed laagdiktebereik
- universeel overschilderbaar
- lage zijdeglans
- isolerend vermogen

Wijzonol

vakverf sinds 1916

Wijzonol ECO Primer S(N)

Hoogwaardige grondlak en voorlak ineen voor Concept I en II

Wijzonol ECO Primer S(N) is de multi-inzetbare verf op basis van een gemodificeerde alkydemulsie, die zowel als grondlaag voor Concept I (BRL 0814), maar ook als voorlak in Concept II (BRL 0817) kan worden ingezet. Zo heeft u optimale flexibiliteit in de afwerking van uw geveltimmerwerk met alle voordelen van dien.

Wijzonol ECO Primer S(N) zorgt voor een volledig gesloten verffilm met een strak en egaal oppervlak. De verf heeft bovendien het vermogen stoffen in hout te isoleren. De kans op doorbloeden is daardoor beperkt.



Meest gunstige Procesconditie

Laag 1 - ECO Primer S(N)	Applicatie		spuiten	
	Tijd DIN cupmeting			n.v.t.
	Natte laagdikte			150 µm
	Flash off (per laag)	temp		> 15°C
		RV		> 40%
		luchtsnelheid		nee
		tijd		> 20 min.
	Drogen (per laag)	stralingswarmte		nee
		temp		> 15°C
		RV		< 60%
luchtsnelheid			≥ 0,2 m/s	
Droge laagdikte	stralingswarmte		nee	
	tijd		≥ 4 uur	
			60 µm	
Laag 2 - ECO Primer S(N)	Applicatie		spuiten	
	Tijd DIN cupmeting			n.v.t.
	Natte laagdikte			150 µm
	Flash off (per laag)	temp		> 15°C
		RV		> 40%
		luchtsnelheid		nee
		tijd		> 20 min.
	Drogen (per laag)	stralingswarmte		geen
		temp		> 15°C
		RV		< 60%
luchtsnelheid			≥ 0,2 m/s	
Droge laagdikte	stralingswarmte		nee	
	tijd		≥ 4 uur	
			60 µm	
Doordrogen	temp		> 15°C	
	RV		< 60%	
	tijd		≥ 40 uur	
Totale droge laagdikte			120 - 160 µm	

Wijzonol Bouwverven B.V.

Onderdeel van Koninklijke Van Wijhe Verf
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
T. 038 - 429 11 00, www.wijzonol.nl



VI - 180226

Wijzonol

vakverf sinds 1916