

# Wijzodur Blank AQ Mat & Glans

Waterverdunbare, blanke, niet  
vergelende, matte en glanzende  
2-componenten dekverf op basis  
van polyurethaan.



**Wijzonol**

vakverf sinds 1916

# Wijzodur Blank AQ Mat & Glans


## Producteigenschappen:

- Slag-, slijt- en stootvast
- Zeer goed bestand tegen graffiti bekladding
- Uitstekend buitenduurzaam
- Niet vergelend
- Zeer goed reinigbaar
- Bestand tegen oliën, vetten en vele chemicaliën
- Makkelijke verwerking en lange verwerkingstijd
- Oplosmiddelarm
- Verpakking: 0,8 kg

De Wijzodur Blank AQ is een oplosmiddelarme, slag-, slijt- en stootvaste, waterverduerbare, blanke, niet vergelende 2-componenten dekverf op basis van polyurethaan in twee glansgraden, mat en glans.

De Wijzodur Blank AQ zorgt voor de ultieme bescherming van iedere ondergrond. Is onzichtbaar en extreem duurzaam. Het grootste voordeel van deze dekverf is meteen ook een nadeel: je ziet hem helemaal niet. Wijzodur Blank AQ wordt niet voor niets veelvuldig ingezet als anti-graffiti coating. Maar ook andere kwetsbare oppervlakken worden dankzij deze dekverf extreem goed bestand tegen oliën, vetten en allerhande chemicaliën. Dat geldt voor vloeren en wanden, maar ook voor deuren, vensterbanken, leuning, houten keukenbladen, de daaraan grenzende wanden en alle andere oppervlakken die het zwaar te verduren hebben en makkelijk en snel reinigbaar moeten zijn.

Wijzodur Blank AQ is één van onze minst veeleisende dekverven: hij laat zich als tussen- en eindlaag probleemloos verwerken op praktisch iedere ondergrond - van beton en steenachtig materiaal tot hout, metaal en kunststof. Daarnaast kunnen (muur)verven en lakken en bestaande verfsystemen moeiteloos voorzien worden van een extra beschermelaag. Ook qua verwerkingstijd doet deze 2-componenten dekverf niet moeilijk: eenmaal gemengd heeft de coating een royale potlife van vier uur.



Het aanbrengen gaat net zo makkelijk met de kwast en roller als met de luchtspuit en airmix. Wijzodur Blank AQ is verkrijgbaar in een matte en glanzende uitvoering, waardoor de afwerking altijd matcht met het overige schilderwerk.

Behandelsystemen steenachtige ondergrond	Behandeld		Behandelsystemen metalen ondergrond	Behandeld		Behandelsystemen kunststof ondergronden (vol kern kunststof, o.a. Trespa)	Behandeld	
	Onbehandeld	Behandeld		Onbehandeld	Behandeld		Onbehandeld	Behandeld
loszittende delen en eventueel aanwezige cementschilfers verwijderen	•		ondeugdelijke verflagen verwijderen		•	ondeugdelijke verflagen verwijderen		•
reinigen/ontvetten	•		oxidatie en/of roest grondig verwijderen, reinigen/ontvetten en schuren	•	•	grondig reinigen/ontvetten en schuren	•	•
ondeugdelijke verflagen verwijderen		•	het geheel behandelen met Wijzopox Zinkfosfaatprimer EWN, verdunnen afhankelijk van de applicatiemethode		•	het geheel behandelen met Wijzodur Blank AQ, verdunnen afhankelijk van de applicatiemethode	•	
reinigen/ontvetten en grondig schuren/matteren		•	plaatselijk behandelen met Wijzopox Zinkfosfaatprimer EWN, verdunnen afhankelijk van de applicatiemethode		•	plaatselijk behandelen met Wijzodur Blank AQ, verdunnen afhankelijk van de applicatiemethode		•
waar nodig reparaties uitvoeren	•	•	het geheel binnen behandelen met Wijzopox Dekverf EWN en buiten met Wijzodur Dekverf, verdunnen afhankelijk van de applicatiemethode		•	het geheel behandelen met Wijzodur Blank AQ, verdunnen afhankelijk van de applicatiemethode	•	•
het geheel behandelen met Wijzodur Blank AQ, verdunnen afhankelijk van de applicatiemethode en ondergrond	•		plaatselijk of geheel binnen behandelen met Wijzopox Dekverf EWN en buiten met Wijzodur Dekverf, verdunnen afhankelijk van de applicatiemethode		•			
plaatselijk behandelen met Wijzodur Blank AQ, verdunnen afhankelijk van de applicatiemethode		•	het geheel behandelen met Wijzodur Blank AQ, verdunnen afhankelijk van de applicatiemethode	•	•			
het geheel behandelen met Wijzodur Blank AQ, verdunnen afhankelijk van de applicatiemethode en ondergrond	•	•						

De vermelde behandelingsmethoden zijn een indicatie. De te behandelen ondergrond en de eisen aan de afwerking bepalen welk behandelingsstelsel toegepast moet worden. Het vooraf opvragen van een advies is raadzaam.

Raadpleeg het productinformatieblad voor nadere info.

## Wijzonol Bouwverven B.V.

Onderdeel van Koninklijke Van Wijhe Verf  
Postbus 205, 8000 AE Zwolle  
T. 038 - 429 11 00, [www.wijzonol.nl](http://www.wijzonol.nl)

2.2 - 1712/15

# Wijzonol

vakverf sinds 1916