

Wijzofast Additief



Producttypering

Katalysator voor de Wijzofast Basecoat in het Wijzofast systeem.

- Katalysator
- Hoge verdampingssnelheid
- Hoog oplossend vermogen
- Bevat geen glycolderivaten
- Brandbaar

Toepassing

Buiten
Binnen

In combinatie met Wijzofast Basecoat in het Wijzofast systeem voor het behandelen van vloeren en andere cementgebonden ondergronden. Afhankelijk van de temperatuur minimaal 1 deel Wijzofast Additief toevoegen aan 100 delen (A+B) gemengd product Wijzofast Basecoat. Zonder toevoeging van Wijzofast Additief vindt er geen doorharding plaats.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren Blank

Prestaties en eigenschappen

Dichtheid bij 20 °C Ca. 0,93 kg/dm³ (gemengd product)

Verwerking

Applicatie	Kwast, Roller
Mengverhouding	Minimaal toe te voegen percentage dat toegevoegd moet worden aan 100 delen (A+B) gemengd product Wijzofast Basecoat: - verwerking bij temperatuur ≥ 20 °C: 1 % Wijzofast Additief - verwerking bij temperatuur 10 °C: 2 % Wijzofast Additief - verwerking bij temperatuur 5 °C: 3 % Wijzofast Additief De genoemde temperaturen zijn ondergrondtemperaturen. Het mengen, de juiste verhoudingen en het resultaat vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Wijzonol Bouwverven B.V..
Mengwijze	A en B component mechanisch mengen tot een homogeen mengsel en daarna tijdens het mengen het Wijzofast Additief stapsgewijs toevoegen aan de Wijzofast Basecoat.
Voorzorgmaatregelen	Bij applicatie en droging voldoende ventileren. Maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen als handschoenen, veiligheidsbril, geschikte schoenen, beschermende crèmes en kleding e.d.

Milieu en gezondheid

Vlampunt	> 21 °C
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakkingen	0,05 kg (50 gram in flesje) = 1 % van 5 kg Wijzofast Basecoat gemengd product (A=B)
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit

Wizofast Additief

Maximale gebruikstermijn	van het product plaatsvinden. 12 Maanden (in onaangebroken verpakking)
--------------------------	---

Wijzofast Additief

Systeemopbouw

Nieuw, buiten, onbehandeld, steenachtig

- loszittende delen en eventueel aanwezige cementhuid verwijderen
- reinigen/ontvetten
- waar nodig reparaties uitvoeren
- het geheel behandelen met Wijzofast Primer
- het geheel behandelen met Wijzofast Basecoat
- het geheel behandelen met Wijzofast Topcoat

Nieuw, buiten, onbehandeld, steenachtig

- loszittende delen en eventueel aanwezige cementhuid verwijderen
- reinigen/ontvetten
- waar nodig reparaties uitvoeren
- het geheel behandelen met Wijzofast Primer
- het geheel behandelen met Wijzofast Basecoat, instrooien met kwartszand
- het geheel behandelen met Wijzofast Topcoat

Nieuw, binnen, onbehandeld, steenachtig

- loszittende delen en eventueel aanwezige cementhuid verwijderen
- reinigen/ontvetten
- waar nodig reparaties uitvoeren
- het geheel behandelen met Wijzofast Primer
- het geheel behandelen met Wijzofast Basecoat
- het geheel behandelen met Wijzofast Topcoat

Nieuw, binnen, onbehandeld, steenachtig

- loszittende delen en eventueel aanwezige cementhuid verwijderen
- reinigen/ontvetten
- waar nodig reparaties uitvoeren
- het geheel behandelen met Wijzofast Primer
- het geheel behandelen met Wijzofast Basecoat, instrooien met kwartszand
- het geheel behandelen met Wijzofast Topcoat

Bestaand, buiten, behandeld, steenachtig

- loszittende delen en ondeugdelijke verflagen verwijderen
- reinigen/ontvetten en grondig schuren/matteren
- waar nodig reparaties uitvoeren
- plaatselijk behandelen met Wijzofast Primer
- plaatselijk of geheel behandelen met Wijzofast Basecoat
- het geheel behandelen met Wijzofast Topcoat

Bestaand, buiten, behandeld, steenachtig

- loszittende delen en ondeugdelijke verflagen verwijderen
- reinigen/ontvetten en grondig schuren/matteren
- waar nodig reparaties uitvoeren
- plaatselijk behandelen met Wijzofast Primer
- plaatselijk of geheel behandelen met Wijzofast Basecoat, instrooien met kwartszand
- het geheel behandelen met Wijzofast Topcoat

Bestaand, binnen, behandeld, steenachtig

- loszittende delen en ondeugdelijke verflagen verwijderen
- reinigen/ontvetten en grondig schuren/matteren
- waar nodig reparaties uitvoeren
- plaatselijk behandelen met Wijzofast Primer
- plaatselijk of geheel behandelen met Wijzofast Basecoat
- het geheel behandelen met Wijzofast Topcoat

Bestaand, binnen, behandeld, steenachtig

- loszittende delen en ondeugdelijke verflagen verwijderen
- reinigen/ontvetten en grondig schuren/matteren
- waar nodig reparaties uitvoeren
- plaatselijk behandelen met Wijzofast Primer
- plaatselijk of geheel behandelen met Wijzofast Basecoat, instrooien met kwartszand
- het geheel behandelen met Wijzofast Topcoat

Toelichting op algemene behandelingssystemen

Deze algemene behandelssystemen zijn een indicatie. De te behandelen ondergrond en de eisen aan de afwerking bepalen welk behandelstelsel toegepast moet worden. Voor een projectgericht verftechnisch advies kunt u contact opnemen met onze medewerkers, tel. (038) 429 11 00 of info@wijzonol.nl.

Regelmatig reinigen en bijwerken beschadigen

Het jaarlijks regelmatig reinigen van het schilderwerk en het bijwerken van (mechanische) beschadigingen aan de ondergrond of het verfsysteem heeft een positieve invloed op de conditie van het behandelde bouwdeel en schilderwerk.

Wijzofast Additief

Hechting tussen verflagen

Tussen de lagen altijd schuren/matteren voor het verkrijgen van een goede onderlinge hechting van de verf/coatinglagen (m.u.v. muurverven).

Dauwpunt regelmatig bepalen

Bij het verwerken bij lage temperaturen het dauwpunt regelmatig bepalen. Op een aanwezige vochtfilm (dauw) op de ondergrond mag geen verf/coating worden aangebracht. De hechting en filmvorming wordt hierdoor minder. Daarnaast heeft vocht een negatieve invloed op de droging en de glans.

Reparaties en verdraagzaamheid met verf

Reparaties aan ondergronden, schilderwerk, aansluitvoegen/naden en beglazingssystemen uitvoeren met de voor dit doel geschikte producten volgens de voorschriften van de betreffende fabrikant. Bij houtreparaties gaat onze voorkeur uit naar de producten van Renovaid B.V. en bij het afdichten van beglazingsvoegen naar de Soudal Glaskit TS. Aansluitvoegen/naden bij binnenmuurverfwerk zijn prima af te dichten met de Soudal Acryrub CF2. Voor de aanvang van het schilderwerk de onderlinge verdraagzaamheid van de toe te passen producten beoordelen.

Voorbehandeling, steenachtige ondergronden

Steenachtige ondergronden moeten voor behandeling vast, draagkrachtig, voldoende uitgehard en schoon zijn. Een eventueel aanwezige cement/slikhuid op cementgebonden ondergronden verwijderen. Cementgebonden ondergronden moeten voor het aanbrengen van een verf/coating ca. 28 dagen oud zijn. Te behandelen gipsgebonden ondergronden mogen max. 2% vocht bevatten en overige steenachtige ondergronden max. 4%.

Wijzonol Bouwverven B.V.
onderdeel van Koninklijke
Van Wijhe Verf
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

T: 038 429 11 00
F: 038 429 11 49

info@wijzonol.nl
www.wijzonol.nl

KvK Zwolle 05063228

Wijzofast Additief

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.

Wijzonol Bouwverven B.V.
onderdeel van Koninklijke
Van Wijhe Verf
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

T: 038 429 11 00
F: 038 429 11 49

info@wijzonol.nl
www.wijzonol.nl

KvK Zwolle 05063228