

Wijzopox Primer SF



Producttypering

Oplosmiddelvrije, blanke twee componenten primer op basis van epoxy.

- Goed penetratievermogen
- Uitstekende kleeftkracht

Toepassing

Buiten
Binnen

Als hechtlaag onder (epoxy) mortels, troffelvloeren en coatings op beton en andere cementgebonden ondergronden.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren Blank

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Twee componenten epoxy
Dichtheid bij 20 °C	Ca. 1,00 kg/dm ³ (gemengd product)
Vaste bestanddelen	Ca. 100 volume % (= 100 gewichts %)
Droogtijd	Droogtijd (20 °C / 65 % R.V.): stofdroog na ca. 6 uur; overschilderbaar na 16 tot maximaal 48 uur; bij mortels 'nat in nat' werken.
Overschilderen	Bij overschilderen na 48 uur de coating voorbehandelen d.m.v. mechanisch schuren. De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de aangebrachte laagdikte en de omgevingstemperatuur tijdens en na de applicatie.
Glansgraad	Hoogglans, ca. 100 G.U. bij 60 °

Verwerking

Applicatie	Kwast, Roller
Verdunning	Gebruiksklaar, niet verdunnen.
Reiniging gereedschap/apparaat	Wijzonol Verdunning EP.
Verwerkingstemperatuur / R.V.	Min. 5 °C - max. 25 °C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85 %.
Theoretisch rendement	2,8 m ² /kg
Praktisch rendement	Ca. 350 g/m ² (2,8 m ² /kg), afhankelijk van o.a. de porositeit en structuur van de ondergrond en de applicatiemethode. Het juiste verbruik kan d.m.v. applicatie op een proefvlak vastgesteld worden.
Mengverhouding	70 Gewichtsdel component A en 30 gewichtsdel component B
Mengwijze	A en B component mechanisch mengen tot een homogeen mengsel.
Potlife bij 20 °C	Voor 0,5 kg ca. 1 uur
Voorzorgmaatregelen	Bij applicatie en droging voldoende ventileren. Maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen als handschoenen, veiligheidsbril, geschikte schoenen, beschermende crèmes en kleding e.d.

Wijzopox Primer SF

Milieu en gezondheid

Flampunt	Component A > 65 °C, component B > 65 °C
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.
EU grenswaarde VOS	EU-grenswaarde voor dit product A/j: 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS.
BREEAM	Het product mag worden toegepast volgens de BREEAM International New Construction. Conform de eisen HEA 9, benodigd bewijsmateriaal – opleverfase: C 1.1 t/m 1.8, wordt ter ondersteuning van de verantwoording: 1. Het VOS (Vluchtige Organische Stof)-gehalte berekend uit de receptuur. 2. Het product ingedeeld in de categorieën zoals vermeld in de Europese Decopaint Directive 2004/42/EC – Bijlage 2: Emissienorm voor verven, lakken en vernissen fase 2. 3. EU-grenswaarde voor dit product A/j: 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS. De hierboven gevolgde geharmoniseerde procedure hanteren wij op advies van de Dutch Green Building Council.

Artikelgegevens

Verpakkingen	0,5 kg
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 Maanden (in onaangebroken verpakking)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.

Wijzonol Bouwverven B.V.
onderdeel van Koninklijke
Van Wijhe Verf
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

T: 038 429 11 00
F: 038 429 11 49

info@wijzonol.nl
www.wijzonol.nl

KvK Zwolle 05063228